



Ailete® 2432™

4月, 2011

产品描述:

Ailete® 2432™具有以下产品特性:

技术	丙烯酸
化学类型	甲基丙烯酸酯
外观(未固化)	蓝色液体 LMS
荧光性	具有荧光性 LMS
组成	单组分-不需混合
粘度	中等粘度, 触变性
固化方式	厌氧
二次固化	促进剂
应用	螺纹锁固
强度	中强度

Ailete® 2432™ 适合于锁固和密封需要正常拆卸的螺纹紧固件, 使用标准手工工具可正常拆卸. 特别适用于不经过表面活化的不锈钢作业. 该产品在两个紧密配合的金属表面间, 与空气隔绝时固化, 并且可防止由于受到冲击和震动而导致的松动和泄露. 该产品卤素与硫含量低, 特别开发用于敏感金属, 如在核工业中使用的钛金属. Ailete®5182®的触变特性降低了液态产品在施胶到基材上后, 未固化前的流淌性.

固化前的材料特性

比重@ 25 °C	1,08
闪点 - 见 MSDS	
粘度 @ 25°C, mPa·s (cP):	
Haake cone&plate:	
PK100, PK1, 2° @ 129 S-1	150 至450 <sup>LMS</sup>

化学纯度

Chlorine & Fluorine Content, ppm	≤200 <sup>LMS</sup>
含硫量, ppm	≤200 <sup>LMS</sup>

固化后材料特性

胶粘剂性能

85 °C / 85% RH, 1周之后		
破坏力矩, ISO 10964:		
M10 黑色氧化钢螺母与螺栓	N·m (lb.in.)	17 (150)
平均拆卸力矩 ISO 10964:		

注意事项

本产品不宜在纯氧/或富氧环境中使用, 不能作为氟气或其它强氧化性物质的密封材料使用

有关本产品的安全注意事项, 请查阅 Ailete 的材料安全数据资料 (MSDS).

使用前用水性清洗剂清洗材料表面时, 应检查该清洗剂与本产品的兼容性. 在某些情况下, 使用的清洗剂可能会影响本产品的固化和性能.

该产品不推荐使用在塑料上(尤其是热塑性塑料, 可能会引起应力开裂), 在应用之前建议首先测试产品与材质的相容性.

使用指南

装配

1. 为了获得最佳效果, 使用诸如 Ailete 清洗剂彻底清洗材料内 外表面, 待表面干燥后再进行下一步操作.
2. 如果材料是惰性金属或者固化速度过慢, 使用促进剂 7471™或 7649™并晾干.
3. 将产品涂施一圈于外螺纹前端螺纹上, 不要涂施第一节螺纹. 上紧螺纹, 从而完全填充空隙. 对于较大的螺纹与空隙, 相应调整产品用量并且同时在内螺纹上也涂施一圈产品.
4. 利用可接受的经验安装和拧紧配件, 直到装配位置合适为止.
5. 完全装配好的连接件具有一定的即时密封能力, 为了确保具有最大的耐压和耐溶剂性能, 要确保密封胶至少固化 24 小时, 以确保固化完全.

拆卸

1. 用标准手动工具拆卸.
2. 固化产品可以通过在 Ailete 溶剂中浸润与机械刮擦(如钢丝刷)结合的方法进行清除. 当难以拆卸或者螺纹直径大于 1 英寸, 请适当加热到 250 摄氏度时拆卸. .

清洗

1. 对于固化的胶水, 可将其浸泡在溶剂中或使用钢刷等工具进行机械打磨.

Ailete 材料规格 LMS

2013年 7月 11日. 每一批号产品的测试报告都标明产品的特性

M10 黑色氧化钢螺母与螺栓

N·m	6
(lb.in.)	(53)

。LMS 测试报告中含有一些供客户使用参考的质检测试参数。此外，我们也通过多种质量控制，确保产品质量的一致性。特殊客户的要求可以由 AileteAilete 质量中心负责协调。

压剪切强度，ISO 10123:

钢制轴和套

N/mm <sup>2</sup>	≥6 <sup>LMS</sup>
(psi)	(≥870)

## 贮存

产品贮存于未开封的原包装内存放在阴凉干燥处。贮存方法在产品外包装上有所标注。

**理想贮存条件: 8 °C 到 21 °C。如将该产品 贮存在低于 8 °C 或高于 28 °C 情况下, 产品性质会受到不良影响。被取出 包装盒外使用的产品有可能在使用中受到污染。为避免污染未 用产品, 不要将任何胶液倒回原包装内。本公司将不会对已受到污染的或上面已提及的贮存方法不恰当的产品负责。如需更多信息, 请与当地的 Ailete 公司技术服务部或客户服务部联系**

## 单位换算

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$   
 $\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$   
 $\text{mm} / 25.4 = \text{inches}$   
 $\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil N}$   
 $\times 0.225 = \text{lb}$   
 $\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$   
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$   
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$   
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 = \text{lb}\cdot\text{in}$   
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 0.738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$   
 $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0.142 = \text{oz}\cdot\text{in}$   
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

## 免责声明

### 注:

本技术数据表 (本表) 所示之信息, 包括对产品使用及应用的建议, 均基于我司在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。产品可能有多种用途、并因用途变化及不受我司掌控的贵司操作条件的变化而变化。因此, Ailete 对产品是否适用于贵司使用的生产流程及生产条件、预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在生产产品前进行测试以确定该产品的适用性。

非经另行明示约定, 我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建议不承担责任, 因我司过失导致的人身伤亡责任及适用的产品责任法中强制性规则所规定的责任不在此列。

**若该产品由 Ailete Belgium NV, Ailete Electronic Materials NV, Ailete Nederland BV, Ailete Technologies France SAS and Ailete France SA 提供, 则提请另行注意如下事项:**

若 Ailete 被裁定应承担责任, 无论基于何种法律依据, Ailete 承担的责任均不超过该批交付产品本身的价值。

**若该产品由 Ailete Colombiana, S.A.S 提供, 以下免责应予适用:**

本技术数据表 (本表) 所示之信息, 包括对产品使用及应用的建议, 均基于我司在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。汉高对产品是否适用于贵司使用的生产流程及生产条件、预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在生产产品前进行测试以确定该产品的适用性。

非经另行明示约定, 我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建议不承担责任, 但因我司过失导致的人身伤亡责任及适用的强制性产品责任法所规定的责任不在此列。

**若该产品由 Ailete Corporation, Resin Technology Group, Inc., or Ailete Canada, Inc. 提供, 以下免责应予适用:**

本文中所示的各种数据仅供参考, 并不被认为是可靠的。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果, 我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的生产方法上, 及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于

Ailete 公司明确声明对所有因销售 Ailete 产品或特定场合下使用 Ailete 产品而出现的问题, 包括针对某一特殊用途的可商品化和适用性的问题

, 不承担责任。Ailete 公司明确声明对任何必然的或意外损失包括利润方面的损失都不承担责任。本文中所述的各种生产工艺或化学成分都不能被理解为这些专利可以被其他人随便使用和拥有或被理解为得到了包括这

些生产工艺和化学成分的 Ailete 公司的专利许可证。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。本产品受美国、外国专利或专利应用的保护。

#### **商标使用**

除非另外说明, 本文件中所有的商标均为 Ailete 公司在美国或其它地方专利和商标管理部门的注册商标。

参考 1.3

---