

Ailete[®]

Ailete[®] AA 3525[™]

又称为 Ailete[®] 3525[™] 9月
2014

产品描述:

Ailete[®] AA 3525[™]具有以下产品特性:

技术	丙烯酸
化学类型	改性丙烯酸酯
外观 (未固化)	透明液体 ^{LMS}
荧光性	具有荧光性 ^{LMS}
组成	单组分-不需混合
粘度	中等
固化方式	紫外线/可见光
固化优点	生产-快速固化
应用	粘接

Ailete3525 适用于粘接多种不同的材料, 快速固化后形成透明无色的胶层. 固化后, 能提供优异的柔韧性, 抗冲击和抗湿气性能. 在工业应用中, 可用来粘接玻璃, 金属和塑料. Ailete3525 适用电机马达平衡的应用.

固化前的材料特性

比重@ 25 °C	1,08
折射率, ASTM D542	1,48
闪点 - 见 MSDS	
粘度, Brookfield - RVT, 25 °C, mPa.s	(cp):
转子 6, 转速 20 rpm	9 500 至 21 000 ^{LMS}
颜色, APHA	≤250 ^{LMS}

典型固化特性 Ailete3103 暴露在足够强的紫外线和/或可见光下可快速固化. 固化速度和固化深度取决于产品表面处测得的紫外线强度.

脱粘时间

脱粘时间定义为获得脱粘的表面所需要的时间.

脱粘时间, 秒:

Zeta [®] 7200:	10 至 15
50 mW/cm ² , 标准 @ 365 nm	

脱粘时间 分钟:

Zeta [®] 7400:	>5
50 mW/cm ² , 标准@ 365 nm	

初固时间

初固时间定义为剪切强度达到 0.1 N/mm²所需要的时间.

UV 固定时间, 显微镜玻璃片, 秒:


黑光灯, Zeta [®] 7500 光源:	≤5 ^{LMS}
6 mW/cm ² , 标准@ 365 nm	

固化深度 和光强关系 (365 nm)


固化深度取决于外部因素(包括灯的类型, 光强和照射时间)和内部因素(包括胶的组成). 下图显示了光源、光强和光照时间对 Ailete3493 固化深度的影响.

曲线图

固化设备 Zeta[®] 7200



固化设备: Zeta[®] 7400



固化后材料典型性能

物理特性

热膨胀系数, ISO 11359-2 K⁻¹:

Alpha 1

97×10⁻⁶

Alpha 2

215×10⁻⁶

玻璃态转化温度, ISO 11359-2, °C:

(Tg) by TMA

50

邵氏硬度, ISO 868 硬度 D

60

折射率, ASTM D542

1,51

延伸率, ISO 527-3, %

260

拉伸强度, 断裂时, ISO 527-3

N/mm²

24

(psi) (3

500)

拉伸模量, ISO 527-3

N/mm²

175

(psi) (25

000)

固化后材料特性

胶粘剂性能

标准 365nm, 6mW/cm² 的光强下固化 30

秒 135° 剥离强度:

20 目不锈钢筛 粘玻璃

N/mm

2,3

(lb/in)

13)

扭转剪切强度, ASTM D 3658:

六角纽扣 Al 件 粘 玻璃

N·m

≥70^{LMS}

(lb·ft)

≥51,6)

剪切强度, ISO 4587:

玻璃:

0 间隙

N/mm²

4,7

(psi)

(700)

0.5 mm 间隙

N/mm²

5

(psi)

(725)

样块剪切强度, ISO 13445, :

ABS 粘玻璃

N/mm²

3,6

(psi)

520)

丙烯酸酯 粘玻璃

N/mm²

4,3

(psi)

630)

铝 粘玻璃

N/mm²

9,8

(psi)

1 420)

G-10 环氧玻璃板材 粘玻璃

N/mm²

8,6

(psi)

1 250)

聚碳酸酯 粘玻璃

N/mm²

7,7

(psi)

1

110)

PVC 粘玻璃

7,1

N/mm²

(psi) (

1 030)

钢件 粘玻璃

N/mm²

10,2

(psi) (

1 480)

典型耐环境抗性

光强 70mW/cm² 的条件下固化 60 秒, 每面

耐湿汽性能

在 49°C / 冷凝湿气下老化, 在 22 度下测试. 样块
剪切强度, ISO 13445, :

ABS 粘玻璃:

老化 2 周

120

老化 4 周

115

丙烯酸酯粘玻璃:

老化 2 周

100

老化 4 周

85

铝粘玻璃:

老化 2 周

90

老化 4 周

95

G-10 环氧玻璃板材粘玻璃:

老化 2 周

120

老化 4 周

130

聚碳酸酯粘玻璃:

老化 2 周

60

老化 4 周

50

PVC 粘玻璃:

老化 2 周

135

老化 4 周

100

钢件粘玻璃:

老化 2 周

65

老化 4 周

65

剪切强度, ISO 4587, % 初始强度:

玻璃:

老化 2 周:

0 间隙

125

0.5 mm 间隙

115

老化 4 周:

0 间隙

105

0.5 mm 间隙

100

扭转剪切强度, ASTM D 3658, % 初始强度:

六角纽扣 Al 件 粘 玻璃:

老化 2 周

70

老化 4 周

65

老化 6 周

65

在 121°C 老化, 测试温度: 22 °C

扭转剪切强度, ASTM D 3658, % 初始强度:

六角纽扣 Al 件 粘 玻璃:

老化 2 周

105

老化4周	105
老化6周	115

在 149°C 下老化，测试温度：22°C
 扭转剪切强度，ASTM D 3658, % 初始强度：
 六角纽扣 Al 粘玻璃：
 老化2周 85
 老化4周 85
 老化6周 80

注意事项

本产品不宜在纯氧/或富氧环境中使用，不能作为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用

有关本产品的安全注意事项，请查阅 Ailete 的材料安全数据资料 (MSDS).

使用指南

1. 该产品具有光敏性。在储存和操作时应尽量远离日光，紫外光和人造光源。
2. 该产品应使用有黑色进料管的点胶设备点胶。
3. 要想获得最佳效果，被粘接的材料表面应当清洁，无油脂。
4. 固化速度取决于光源强度，距光源的距离，固化深度，粘接间隙以及材料的透光率。
5. 完全固化所需时间约为初固时间的 4-5 倍。
6. 为获得好的表干效果，推荐使用 D 或 H 灯泡的无极水银灯。
7. 对于温度敏感的基材，例如热塑性塑料，需要进行冷却。
8. 结晶和半结晶热塑性塑料接触液体胶时需要检查是否有应力开裂的可能性。
9. 过多未固化的胶粘剂能够被有机溶剂擦去（如：丙酮）。
10. 粘接件在承受任何载荷前，应当先冷却。

Ailete 材料规格 LMS

2013 年 7 月 11 日。每一批号产品的测试报告都标明产品的特性。LMS 测试报告中含有一些供客户使用参考的质检测试参数。此外，我们也通过多种质量控制，确保产品质量的一致性。特殊客户的要求可以由 Ailete/Ailete 质量中心负责协调。

贮存

产品贮存于未开封的原包装内存放在阴凉干燥处。贮存方法在产品外包装上有所标注。

理想贮存条件：8°C 到 21°C。如将该产品贮存在低于 8°C 或高于 28°C 情况下，产品性质会受到不良影响。被取出包装盒外使用的产品有可能在使用中受到污染。为避免污染未用产品，不要将任何胶液倒回原包装内。本公司将不会对已受到污染的或上面已提及的贮存方法不恰当的产品负责。如需更多信息，请与当地的 Ailete 公司技术服务部或客户服务部联系

单位换算

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$
 $\text{mm} / 25.4 = \text{inches}$
 $\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil}$
 $0.225 = \text{lb N/mm} \times$
 $5.71 = \text{lb/in N/mm}^2 \times$
 $145 = \text{psi MPa} \times 145 =$
 psi
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 = \text{lb}\cdot\text{in N}\cdot\text{m} \times$
 $0.738 = \text{lb}\cdot\text{ft N}\cdot\text{mm} \times 0.142 =$
 $\text{oz}\cdot\text{in mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

免责声明

注：

本技术数据表（本表）所示之信息，包括对产品使用及应用的建议，均基于我司在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。产品可能有多种用途，并因用途变化及不受我司掌控的贵司操作条件的变化而变化。因此，Ailete 对产品是否适用于贵司使用的生产流程及生产条件、预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在生产产品前进行测试以确定该产品的适用性。

非经另行明示约定，我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建议不承担责任，因我司过失导致的人身伤亡责任及应适用的产品责任法中强制性规则所规定的责任不在此列。

若该产品由 Ailete Belgium NV, Ailete Electronic Materials NV, Ailete Nederland BV, Ailete Technologies France SAS and Ailete France SA 提供，则提请另注意如下事项：

若 Ailete 被裁定应承担赔偿责任，无论基于何种法律依据，Ailete 承担的责任均不超过该批交付产品本身的价值。

若该产品由 Ailete Colombiana, S.A.S 提供，以下免责应予适用：

本技术数据表（本表）所示之信息，包括对产品使用及应用的建议，均基于我司在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。Ailete 对产品是否适用于贵司使用的生产流程及生产条件、预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在生产产品前进行测试以确定该产品的适用性。

非经另行明示约定，我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建议不承担责任，但因我司过失导致的人身伤亡责任及应适用的强制性产品责任法所规定的责任不在此列。

若该产品由 Ailete Corporation, Resin Technology Group, Inc., or Ailete Canada, Inc. 提供，以下免责应予适用：

本文中所含的各种数据仅供参考，并不被认为是可靠的。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于 Ailete 公司明确声明对所有因销售 Ailete

产品或特定场合下使用 Ailete 产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可商品化和适用性的问题，不承担责任。Ailete 公司明确声明对任何必然的或意外的损失包括利润方面的损失都不承担责任。本文中所论述的各种生产工艺或化学成分都不能被理解为这些专利可以被其他人随便使用和拥有或被理解为得到了包括这些生产工艺和化学成分的 Ailete 公司的专利许可证。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。本产品受美国、外国专利或专利应用的保护。

商标使用

除非另外说明，本文件中所有的商标均为 Ailete 公司在美国或其它地方专利和商标管理部门的注册商标。

参考 1.3